


60x60 RT 30x60 RT ⇄ 9 mm
30x60 ⇄ 9 mm

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
60x60RT	3	1,08	21,75	40	40	882	9 mm
30x60RT	7	1,26	25,00	40	40	1012	9 mm
30x60 struttura	7	1,26	25,00	40	40	1012	9 mm
33x60 gradone c/prof.incollato	4	-	-	-	-	-	-
33x33 ang/gradone c/pr.inc	4	-	-	-	-	-	-
30x60 gradino	7	-	-	-	-	-	-
7,2x60 battiscopa total dek	10	6,00 ml	9,00	70	70	645	-

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION . RECOMMANDATIONS POUR LA POSE . VERLEGETIPPS /ADVERTENCIAS DE COLOCACIÓN . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm . As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required . Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm . Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben . Para la colocación de material rectificado la junta mínima obligatoria es de 2 mm . Ректифицированную плитку следует укладывать с минимальным швом 2 мм



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza . It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length . Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur . Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge . Se aconseja colocar los materiales escalonados en 20 cm máximo, nunca a la mitad de su largo . Рекомендуется укладывать плитки вразбежку со смещением не более 20 см. Не рекомендуется смещение, равное половине длины плиток.

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)

Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)

Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trochengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)

Norma de referencia: EN 14411 (ISO 13006) Anexo G - Baldosas de cerámica prensadas en seco (Ev ≤ 0,5%)

Соответствует норме EN 14411 (ISO 13006) Керамические плитки, спрессованные всухую, с низким водопоглощением (Ev ≤ 0,5%)

GRUPPO B la

CARATTERISTICHE TECNICHE Características técnicas - Technische eigenschaften Technical characteristics - Características técnicas Технические характеристики	NORMA Norms - Normes Normen - Normas Стандарт	REQUISITI RICHIESTI Requirements - Conditions requisés Geforderte eigenschaften - Valor solicitud Значение, требуемое в соответствии с нормами	VALORE MEDIO SUPERGRES Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert Valore medio - среднее значение
		N ≥ 15 cm	sup. naturale sup. strutturata
Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides Largo y ancho de los lados - Размеры сторон	ISO 10545-2	RETTIFICATI ± 0,3 % ± 1,0 mm ± 0,3 % ± 0,8 mm ± 0,3 % ± 1,5 mm ± 0,4 % ± 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Rettilinearità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness Rectilineidad de las aristas - Кривизна сторон			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Ortogonalità - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Rectangularity Ortogonalidad - Косоугольность			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Planarità - Planéité Planität - Flatness Planaridad - Кривизна лицевой поверхности			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides Largo y ancho de los lados - Размеры сторон	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI ± 0,6 % ± 2,0 % ± 0,5 % ± 1,5 % ± 0,5 % ± 2,0 % ± 0,5 % ± 2,0 %	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Rettilinearità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness Rectilineidad de las aristas - Кривизна сторон			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Ortogonalità - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Rectangularity Ortogonalidad - Косоугольность			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Planarità - Planéité Planität - Flatness Planaridad - Кривизна лицевой поверхности			Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness Espesor - Толщина	ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption Absorción % de agua - Водопоглощение	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance Resistencia a la flexión y carga de rotura - Предел прочности при изгибе и разрушающая нагрузка	ISO 10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm S ≥ 1300 R ≥ 35	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Determinazione della resistenza all'abrasione Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit Abrasion Resistance - Resistencia a la abrasión - Стойкость к абразиву	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C - Linear thermal expansion 20°C to 100°C Coeficiente de expansión térmica linear entre 20°C y 100°C - Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible - Prüfverfahren verfügbar Test method available - Método disponible Используемый метод испытания	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température Temperaturwechselselbständigkeit - Thermal shock resistance Resistencia a los choques térmicos - Стойкость к перепаду температур	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible - Prüfverfahren verfügbar Test method available - Método disponible Используемый метод испытания	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance Resistencia al hielo - Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible - Prüfverfahren verfügbar Test method available - Método disponible Используемый метод испытания	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance Resistencia a los productos químicos - Химическая стойкость	ISO 10545-13	B min.	A LA HA
Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining Resistencia a las manchas - Устойчивость эмали к загрязнению	ISO 10545-14	Classe 3 minimo - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min Classe 3 min - Минимум 3 класс	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Reazione al fuoco - Reaction to fire Réaction au feu - Brandverhalten Reacción al fuego - Огнестойкость	-	Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl Classe A1 o A1 fl - Минимум A1 - A1 fl	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - Slip resistance Antideslizamiento - Сопротивление скольжению	EN 16165 (previously DIN 51130)	Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R Classificación R - Классификация R	R10 R11
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) - Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique - Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient - Slip resistance - dynamic friction coefficient Resistencia al deslizamiento - coeficiente de rozamiento dinámico - Сопротивление скольжению. Коэффициент трения	STANDARD ANSI A326.3:2017	≥ 0,42 wet	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi - Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot- Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen - Résistance au glissement - surfaces mouillées passage à pieds nus - Resistencia al deslizamiento - superficie mojada pasaje con pies descalzos - Сопротивление скольжению. Влажные полы, по которым ходят босыми ногами	EN 16165 (previously DIN 51097)	Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C Classificación A B C - Классификация A B C	A+B A+B+C

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, dacolora a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella. COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.



Prodotto con forte variazione cromatica
Product with a strong chromatic variation