


GRES PORCELLANATO | PORCELAIN STONWARE | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
 EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%) .

Adi ge


IMBALLAGGI | PACKING | EMBALLAGE | VERPACKUNG

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
22,5x22,5	20	1,01	19,40	42	42,52	829	9 mm
22,5x45,3	12	1,22	23,70	34	41,58	820	9 mm
60x60RT	3	1,08	22,00	40	43,20	892	9 mm
30x60 RT	7	1,26	25,00	40	50,40	1012	9 mm
coda di pavone	1	0,5716	12,00				9 mm
terminale elle TD	8	0,36	10,75	48	17,28	530	-
battiscopa 7,2x60	10	6,00 ml	9,00	70	420 ml	645	-
60x120RT T_20	1	0,72	32,00	35	25,20	1135	20 mm

PEZZI SPECIALI |
SPECIAL TILES |
PIÈCES SPÉCIALES |
FORMTEILE |

TERMINALE A ELLE TD
15x30x4H . 6"x12"x2"

Il Terminale a ELLE è disponibile in tutti i colori.
 L-shaped endpiece available in all the colours.
 Pièce terminale en "L" disponible dans toutes les couleurs.
 L-förmiges Endstück in allen Farben erhältlich.



BATTISCOPA
7.2x60 . 2.8"x24"

Disponibile su tutti i colori, su ordinazione.
 Available in all colors, to order.
 Disponibles dans toutes les couleurs, sur demande.
 Auf Bestellung in allen Farben verfügbar.

T.20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com

Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzten Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations, restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.

Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua ($E_v \leq 0,5\%$)
 Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau ($E_v \leq 0,5\%$)
 Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme ($E_v \leq 0,5\%$)
 Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption ($E_v \leq 0,5\%$)

GRUPPO B la UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Caracteristiques techniques Technische eigenschaften Technical characteristics	NORMA Norms Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI Requirements Conditions requisés Geforderte eigenschaften	VALORE MEDIO SUPERGRES Valeur moyenne Average rating Durchschnittswert		
		N + 15 cm			
Lunghezza e larghezza dei lati - Longeur et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	RETTIFICATI	+ 0,3 %	+ 1,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Rettilinearità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			+ 0,3 %	+ 0,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Ortogonalità - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Rectangularity			+ 0,3 %	+ 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Planarità - Planéité Planität - Flatness			+ 0,4 %	+ 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Lunghezza e larghezza dei lati - Longeur et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	+ 0,6 %	+ 2,0 %	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Rettilinearità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			+ 0,5 %	+ 1,5 %	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Ortogonalità - Orthogonalité Rechtwinkligkeit - Rectangularity			+ 0,5 %	+ 2,0 %	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Planarità - Planéité Planität - Flatness			+ 0,5 %	+ 2,0 %	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness	ISO 10545-2		+ 5 %	+ 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption	ISO 10545-3		Ev + 0,5%		Conforme - Conforme Gemäss - According to
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance	ISO 10545-4	Spessore + 7,5 mm	S + 1300 R + 35		Conforme - Conforme Gemäss - According to
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL - Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL	ISO 10545-6		+ 175 mm ³		Conforme - Conforme Gemäss - According to
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C - Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible - Prüfverfahren verfügbar Test method available			Conforme - Conforme Gemäss - According to
Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbeständigkeit - Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible - Prüfverfahren verfügbar Test method available			Conforme - Conforme Gemäss - According to
Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance	ISO 10545-12	Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible - Prüfverfahren verfügbar Test method available			Conforme - Conforme Gemäss - According to
Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance	ISO 10545-13	Classe UB minimo (UGL) - Catégorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) - Class UB min (UGL)			UA ULA UHA
Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining	ISO 10545-14	Classe 3 minimo - Catégorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min			Conforme - Conforme Gemäss - According to
Reazione al fuoco - Reaction to fire Réaction au feu - Brenndverhalten	-	Classe A1 o A1 fl - Class A1 o A1 fl Class A1 ou A1 fl - Klasse A1 oder A1 fl			Conforme - Conforme Gemäss - According to
Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - Slip resistance	DIN 51130	Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R			R11
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) - Résistance au glissement - résistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient - Slip resistance - dynamic friction coefficient	STANDARD ANSI A326.3-2017		+ 0,42 wet		Conforme - Conforme Gemäss - According to
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi - Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfußgehen - Résistance au glissement - surfaces mouillés passage à pieds nus	DIN 51097	Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			A+B+C
Coefficiente di attrito dinamico - Resistance de frottement dynamique Dynamischer reibungskoeffizient - Dynamic friction coefficient	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n.236 (↔ > 0,40)			Conforme - Conforme Gemäss - According to

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
 COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.