

Packing BRICKSY

IMBALLI | PACKING
EMBALLAGE | VERPACKUNG

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

	spessore	pz/box	mq/sc	kg/sc	sc/plt	mq/plt	kg/plt
6x24	8,5 mm	48	0,69	12,50	75	51,84	949



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAMÉ | FEINSTEINZEUG

Norma di riferimento: EN 14441 (ISO 13006) Allegato G
Piastrille di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14441 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%) .

GRUPPO B Ia

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics . Caractéristiques techniques Technische eigenschaften	NORMA Norms . Normes Normen	REQUISITI RICHIESTI Requirements . Conditions requisés Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Average rating . Valeur moyenne Durchschnittswert	
Lunghezza e larghezza dei lati . Length and width of the sides Longueur et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilinearità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . Thickness Épaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5 %			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale PEI Résistance à l'abrasion superficielle PEI Beständigkeit gegen Abrieb PEI Surface abrasion resistance PEI	ISO 10545-7		Classificazione PEI Classification PEI Klassifizierung PEI Classification PEI			Risultati delle prove disponibili in azienda. Test details can be obtained from the company. Résultats des tests disponibles auprès de l'entreprise. Die Ergebnisse der Prüfungen sind beim Unternehmen erhältlich.
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		GB minimo (GL) . GB min (GL) GB min (GL) . GB min (GL)			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brandverhalten	-		Classe A1 o A1 fl . Class A1 o A1 fl Classe A1 ou A1 fl . Klasse A1 oder A1 fl			Conforme . According to Conforme . Gemäss

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundfliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.