



natural appeal

CERAMICHE
SUPERGRES

natural appeal


W A R M E S S E N C E

Natural Appeal è una serie in gres porcellanato ispirata alle sensazioni, ai colori e alle sfumature del legno naturale. Con colori caldi e avvolgenti, trasferisce agli ambienti forza e vitalità, calore e armonia. Moderno e versatile, come tutte le collezioni in gres porcellanato di Ceramiche Supergres, Natural Appeal è estremamente pratico, resistente e mantiene le sue caratteristiche nel tempo. Elegante ed accogliente, veste ogni ambiente di un fascino naturale

Natural Appeal is a series in porcelain stoneware inspired by the feel, the colors and the shades of natural wood. With enshrouding colors it transfers strength and vitality, warmth and harmony to ambiances. Modern and versatile, as are all porcelain stoneware collections by Ceramiche Supergres, Natural Appeal is extremely practical, resistant and maintains, unaltered, its characteristics over time. Elegant and welcoming, it wraps every ambiance with natural charm.

CERAMICHE
SUPERGRES


Natural Appeal est une série en grès cérame inspirée aux sensations, aux couleurs et aux nuances du bois naturel. Avec des couleurs chaudes et enveloppantes, elle transmet aux espaces force et vitalité, chaleur et harmonie. Moderne et versatile, comme toutes les collections en grès cérame de Ceramiche Supergres, Natural Appeal est extrêmement pratique, résistante et maintient ses caractéristiques dans le temps. Élégante et accueillante, elle revêt chaque espace d'un charme naturel.



Natural Appeal ist eine Serie aus Feinsteinzeug, inspiriert von den Eindrücken, den Farben und den Nuancen der naturbelassenen Eiche und sorgt mit den warmen und angenehmen Farbtönen für Ambiente voller Kraft und Vitalität, voller Wärme und Harmonie. Modern und vielseitig, wie alle Kollektionen aus Feinsteinzeug von Ceramiche Supergres ist auch Natural Appeal extrem praktisch, strapazierfähig und hält die Eigenschaften im Laufe der Zeit unverändert bei. Elegant und einladend, gestaltet Natural Appeal jede Umgebung mit natürlichem Charme.

natural appeal

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE



DISCOVER MORE:



Catalogue

natural light

natural almond

natural blonde

natural wild





NATURAL ALMOND 19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"

profondo e avvolgente

Intense and enshrouding

Profond et enveloppant

Tief und angenehm





natural almond

NATURAL ALMOND 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48"

attuale e accogliente

contemporary and welcoming
actuel et accueillant.
trendig und behaglich





natural almond

NATURAL ALMOND 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48"



natural almond

NATURAL ALMOND 7,5x60 - 3"x24"





**naturale, caldo, armonico
ed elegante**

Natural, warm, harmonious and elegant
Naturel, chaud, harmonieux et élégant.
Natürlich, warm, harmonisch und elegant



natural blonde

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | NATURAL BLONDE STRUTTURATO 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48"



natural blonde

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | NATURAL BLONDE STRUTTURATO 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48"



natural blonde

NATURAL BLONDE 19,7x120 RT . 73¹/₄"x48" | PU. SUPREME DARK 120x278 RT - 48"x109¹/₂"

natural wild

NATURAL WILD 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48"



deciso, materico

Strong, materic
Décisif, texturé
Kräftig, materisch





**essenziale, luminoso,
puro e giovane**

Essential, bright, pure and youthful


Essentiel, lumineux, pur et jeune.

Essentiell, hell, rein und jugendlich




natural light

NATURAL LIGHT 19,7x120 RT - 7^{3/4}"x48" | 29,7x120 RT - 11^{7/8}"x48"





natural appeal

W A R M E S S E N C E



GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG PORCELAIN TILE



natural light


GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT 9 mm ➡



NATURAL LIGHT
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD
6x120 . 2,4"x48"



natural almond

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT 9 mm ➡
7,5x60 8,5 mm ➡



NATURAL ALMOND
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"




NATURAL ALMOND
STRUTTURATO
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"



NATURAL
ALMOND
7,5x60 . 3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA TD
6x120 . 2,4"x48"

natural blonde

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT **9 mm** ➔
7,5x60 **8,5 mm** ➔



NATURAL BLONDE
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"




NATURAL BLONDE
STRUTTURATO
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"



NATURAL
BLONDE
7,5x60 . 3"x24"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




BATTISCOPIA TD
6x120 . 2,4"x48"



natural wild

GRES PORCELLANATO . GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG . PORCELAIN TILE
EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

19,7x120 RT RT **9 mm** ➔




NATURAL WILD
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"



NATURAL WILD
STRUTTURATO
19,7x120 RT . 7^{3/4}"x48"

PEZZI SPECIALI . PIÈCES SPÉCIALES . FORMTEILE . SPECIAL TILES
PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPIA TD
6x120 . 2,4"x48"

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES PER LA SOSTENIBILITÀ

La sostenibilità è un valore importante per noi.
Ci impegniamo attivamente nella tutela dell'ambiente,
promuovendo il benessere delle persone e valorizzando il territorio.

PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS



PROCESS CERTIFICATIONS



RATING SYSTEMS



Sustainability is an important value for us.
A commitment to make a difference, creating an environment
where everyone can live, work, and thrive.



Norma di riferimento: EN 14411 (ISO 13006) Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
Norme retenue: EN 14411 (ISO 13006) Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)
Besugznorm: EN 14411 (ISO 13006) Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)
Reference standard: EN 14411 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)



GRUPPO B Ia

Caratteristiche tecniche Caracteristiques techniques - Teknische eigenschappen Technical characteristics	Norma Norms - Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements - Conditions requisés Geforderte eigenschaften		* Valore medio Supergres Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert	
		N ≥ 15 cm		superficie naturale	superficie strutturata
 Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Ortogonalità - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Planarità - Planéité Planität - Flatness			± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides		NON RETTIFICATI	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness			± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Ortogonalità - Orthogonalité ** Rechtwinkligkeit - Rectangularity			± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Planarità - Planéité Planität - Flatness			± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness	ISO 10545-2		± 5 %	± 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm²	Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Determinazione della resistenza all'abrasione Résistance à l'abrasion - Abriebfestigkeit Abrasion Resistance	ISO 10545-6		≤ 175 mm³		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Wärme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C - Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbestaendigkeit - Thermal shock resistance	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance	ISO 10545-13		B min.		A LA HA
 Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining	ISO 10545-14		Classe 3 minimo - Categorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme
 Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - Slip resistance	EN 16165 (Previously DIN 51130)		Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R		R9R11
 Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient - Slip resistance - dynamic friction coefficient	ANSI A326.3		≥ 0,42 wet		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme


GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, dacolore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une autre. Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.
GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.
COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

IMBALLI . EMBALLAGE . VERPACKUNG . PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
19,7x120RT	6	1,42	28,20	32	45,39	917	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
6x120 battiscopa TD	8	9,6 ml	12,00	-	-	-	-

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION . RECOMMANDATIONS POUR LA POSE . VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required / Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm / Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza / It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length / Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur / Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L >= 60 cm, et le rapport entre les côtés >=3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L >= 60 cm und einem Seitenverhältnis von >=3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.
For rectangular tiles with longest side L >= 60 cm and a ratio length/width L/W >=3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.

natural appeal

I dati e le informazioni riportate nel presente catalogo sono aggiornate al momento della stampa e potrebbero subire successive correzioni e/o modifiche. Verificare sempre l'ultima edizione disponibile confrontando la data riportata nell'ultima pagina della versione cartacea, con quella indicata nel pdf del catalogo scaricabile dal sito www.supergres.com

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono indicativi e si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Data and information reported in this catalogue are updated at the moment of catalogue printing therefore they may be subject to subsequent corrections and/or amendments. Always check the latest available issue and compare the date reported on the last page of the hard-paper copy of the catalogue with that stated in the pdf. format downloadable on website www.supergres.com

The colours and aesthetic features of products are indicative and reproduce, as close as possible, the real colours and features taking into consideration the restrictions of printing processes.

© Copyright 2017 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Marzo 2017
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2017 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - March 2017
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CERAMICHE
SUPERGRES

Finito di stampare nel mese di Novembre 2025 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in the month of November 2025 on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws. Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

CERAMICHE SUPERGRES

Office: Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411 . Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse: Via dell'Industria, 1
Villaggio Macina - 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com . www.supergres.com