


HUSK

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILE - GRÈS CÉRAME - FEINSTEINZEUG

EN 14411 Allegato G_Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)


19,7x120 RT - 29,7x120 RT - 30x240 RT **9 mm** ÷ 7,5x60 **8,5 mm** ÷



HUSK LIGHT



HUSK NUT



HUSK GREIGE



HUSK GREIGE




IMBALLI . EMBALLAGE . VERPACKUNG . PACKING

	pz/box	mq/box	kg/box	box/plt	mq/plt	kg/plt	spessore
30x240RT	4	2,88	61,60	18	51,84	1194	9 mm
30x240 venduto a multipli di 4 pz 30x240 sold in multiples of 4 pieces					30x240 fornito in casse di dimensioni 266,6x135,6x35,8 h. cm. Peso:85 kg 30x240 supplied in crates - dimensions crate 266,6x135,6x35,8 h. cm. Weight:85 kg		
29,7x120RT	4	1,43	29,20	36	51,41	1066	9 mm
19,7x120RT	6	1,42	29,20	32	45,39	940	9 mm
14,7X120RT *	6	1,06	21,00	24	25,40	519	9 mm
7,5x60	22	0,99	19,00	60	59,40	1155	8,5 mm
7,2x60 battiscopa TD	10	6 ml	8,50	70	420 ml	610	-

*14,7x120 RT disponibile solo su ordinazione / available only upon request

AVVERTENZE PER LA POSA . RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION . RECOMMANDATIONS POUR LA POSE . VERLEGETIPPS

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm / As for rectified materials, it is strongly recommended a minimum of 2 mm joint / Pour poser du matériel rectifié nous vous conseillons un joint minimum de 2 mm / Für die Verlegung des kalibrierten Material empfehlen wir einen Mindestfuge von 2 mm /



Si raccomanda di posare i materiali sfalsati di 20 cm al massimo, mai a metà della loro lunghezza / It is strongly recommended to install the materials in a staggered pattern of a maximum of 20 cm, never at half way its length / Il est conseillé de poser les matériaux en décalé de 20 cm au maximum, jamais à la moitié de leur longueur / Es wird empfohlen, die Materialien um höchstens 20 cm versetzt zu verlegen und nie in der Mitte ihrer Länge

HUSK

Norma di riferimento: EN 14411 Allegato G - Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (Ev ≤ 0,5%)
 Norme referue: EN 14411 Annexe G - Carreaux céramiques pressés à sec avec faible absorption d'eau (Ev ≤ 0,5%)
 Besugznorm: EN 14411 Anlage G - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (Ev ≤ 0,5%)
 Reference standard: EN 14411 Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%)



GRUPPO B la UGL

Caratteristiche tecniche Caracteristiques techniques - Teknische eigenschaften Technical characteristics	Norma Norms - Normes Normen	Requisiti richiesti Requirements - Conditions requisés Geforderte eigenschaften			Valore medio Supergres* Valeur moyenne - Average rating Durchschnittswert	
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm			
Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness Ortogonalità - Orthogonalité** Rechtwinkligkeit - Rectangularity Planarità - Planéité Planität - Flatness	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Lunghezza e larghezza dei lati - Longuer et largeur de côtés Länge und Breite - Lenght and width of the sides Rettilineità degli spigoli - Equerrage des angles Kantengeradheit - Straightness Ortogonalità - Orthogonalité** Rechtwinkligkeit - Rectangularity Planarità - Planéité Planität - Flatness	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to
Spessore - Epaisseur Stärke - Thickness	ISO 10545-2		± 5 %	± 0,5 mm	Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Assorbimento % d'acqua - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Water absorption	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%		Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura - Résistance à la flexion et à la force de ropture - Biegefestigkeit und Bruchlast - Flexion and break resistance	ISO 10545-4		Spessore ≥ 7,5 mm	S ≥ 1300 R ≥ 35 N/mm²	Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Determinazione della resistenza all'abrasione profonda (porcellanato non smaltato) UGL Résistance à l'abrasion profonde (grès cérame) UGL - Tiefenverschleissbeständigkeit (unglasierte Feinsteinzeug) UGL - Deep Scratch Resistance (unglazed porcelain) UGL	ISO 10545-6		≤ 175 mm³		Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C - Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C - Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C Linear thermal expansion 20°C to 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de Température Temperaturwechselbestaendigkeit - Thermal shock resistance	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Frost resistance	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile - Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar - Test method available		Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Determinazione della resistenza chimica - Résistance chimique Chemikalienbeständigkeit - Chemical resistance	ISO 10545-13		Classe UB minimo (UGL) - Categorie UB min (UGL) Klasse UB min (UGL) - Class UB min (UGL)		UA ULA UHA	
Determinazione della resistenza alle macchie - Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbil - Resistance to staining	ISO 10545-14		Classe 3 minimo - Categorie 3 min Klasse 3 min - Class 3 min		Conforme - Conforme Gemäss - According to	
Resistenza allo scivolamento - Résistance au glissement Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - Slip resistance	DIN 51130		Classificazione R - Evaluación R Klassifizierung R - Classification R		R9	
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit-dynamischer reibungskoeffizient Slip resistance - dynamic friction coefficient	BOT 3000 STANDARD ANSI A137.1:2012		≥ 0,42 wet		Conforme - Conforme Gemäss - According to Conforme - Соответствует	

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore.
 Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.
 COLOUR SHADE VARIATION Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another.
 When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.
 DEGRÉ DE VARIATION CHROMATIQUE Chaque produit est caractérisé par un degré de nuance variable d'un produit à l'autre et d'une couleur à une au tre.
 Par nuance, il faut entendre une variation de la gradation de couleur entre un carreau et un autre.
 GRAD DER FARBABWEICHUNG Jedes Produkt kennzeichnet sich durch einen bestimmten Grad an Marmorierung (Schattierung), der sich von Produkt zu Produkt, von Farbe zu Farbe unterscheiden kann. Unter Marmorierung versteht man den Grad der Farbänderung von Fliese zu Fliese.



Prodotto con marcata variazione cromatica
 Produit avec une variation de couleur marquée
 Produkt mit deutlicher Farbveränderung
 Product with a marked chromatic variation
 Producto con marcada variación cromática
 изделие с подчеркнутой тоновой неоднородностью

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
 Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
 Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.
 These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
 Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
 Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.
 Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
 Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
 Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.
 For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.